



SWK6 INK

Micro-perforated technical fabric
for printing

*Toile technique micro-perforée
pour impression*



DICKSON®

> SWK6 INK: LA TOILE POUR IMPRESSION

Grâce à son **process Graphic unique** (coloris blanc spécial impression et vernis aqueux intégral), **SWK6 INK** assure une restitution parfaite du spectre des couleurs ainsi qu'une fixation optimale de l'encre sur ses deux faces.

Conforme à une **utilisation intérieure et extérieure**, et **résistant à la déchirure** grâce à son armure en Rachel Trameur, **SWK6 INK** est le support de choix pour tout projet de **communication visuelle, décoration et signalétique**.

- Facteur d'ouverture : 6%
- Compatible aux méthodes d'impression **UV, latex, éco-solvant**
- Résistante à l'eau et aux variations hygrométriques

> SWK6 INK: BEDRUCKSTOFF

Der Stoff **SWK6 INK** steht für ein speziell für den Druck geeignetes Gewebe. Durch den weißen Farbton und dem passenden Dispersionslack wird sichergestellt, dass ein breites Farbspektrum exakt wiedergegeben wird und die Tinte beidseitig optimal haftet.

SWK6 INK eignet sich **für den Innen- und Außenbereich** und überzeugt durch die Fertigung im Schlussschmelzverfahren. Das macht den **SWK6 INK** zur idealen Wahl für Anwendungen in der **visuellen Kommunikation, Dekoration und Beschilderung**.

- Öffnungsfaktor : 6%
- Kompatibel mit den **Druckverfahren UV, Latex und Eco-Solvent**
- Wasserabweisend und wetterbeständig

> SWK6 INK: EL TEJIDO PARA IMPRIMIR

Gracias a su **tratamiento único Graphic** (color blanco especial para impresión y barniz acuoso puro), **SWK6 INK** asegura la reproducción perfecta de un amplio espectro de colores, así como una óptima fijación de la tinta por ambas caras.

Adecuada para **uso interior y exterior**, y **resistente al desgarro** gracias a su malla confeccionada según la técnica Rachel Trameur, **SWK6 INK** es el soporte perfecto para cualquier proyecto de **comunicación visual, decoración o señalización**.

- Coeficiente de apertura : 6%
- Compatible con los métodos de **impresión UV, látex y eco-solvente**
- Resistente al agua y a las variaciones higrométricas

> SWK6 INK: TRYCKVÄV

Unikt för **SWK6 INK** är den vita tonen som lämpar sig för grafiska tryck. Den har också en integrerad vattentät beläggning som garanterar en perfekt reproduktion av ett brett spektrum av färger samt en optimal dubbel bläckhäftning.

SWK6 INK är lämplig för **inomhus- och utomhusbruk** och är tillverkad med Rachel Trameur metoden som ger en **riv beständig väv**. Den är idealisk för en mängd olika **visuella kommunikations-, dekorations- och skyltprojekt**.

- Öppenhetsfaktor : 6%
- Kompatibel med **UV-, latex- och eco-solvent-tryckprocesser**
- Resistent mot vatten och förändrad luftfuktighet

> SWK6 INK: PRINTING FABRIC

Unique to SWK6 INK, the Graphic process, with its special-print white tone and integrated aqueous coating, ensures perfect reproduction of a broad spectrum of colours and optimal double-sided ink adhesion.

Suitable for **indoor and outdoor use**, and benefiting from a Rachel Trameur **tear-resistant weave**, **SWK6 INK** is ideal for a variety of **visual communication, decoration and signage projects**.

- Openness factor : 6%
- Compatible with **UV, latex and eco-solvent printing processes**
- Resistant to water and changes in humidity

> SWK6 INK: HÉT DOEK OM TE BEDRUKKEN

Dankzij het **unieke Graphic-procedé** (speciale bedrukbare witte kleur en laklaag op waterbasis), garandeert **SWK6 INK** een perfecte weergave van het hele kleurenspectrum en optimale inktfixatie aan de twee kanten.

SWK6 INK kan **binnen én buiten** gebruikt worden, en is **scheurvast** dankzij de Rachel Trameur-weeftechniek. Dit doek is bij uitstek geschikt voor **visuele communicatie, decoratie- en signalisatieprojecten**.

- Openingsfactor : 6%
- Geschikt voor **UV-, latex- en eco-oplosbaar drukken**
- Bestand tegen water en hygrometrische schommelingen

> SWK6 INK: IL TESSUTO DA STAMPA

Grazie al suo **esclusivo processo Graphic** (colore bianco speciale da stampa e vernice solo a base d'acqua), **SWK6 INK** garantisce una resa perfetta dello spettro dei colori, oltre a una fissazione ottimale dell'inchiostro sui due lati.

Ideale per un **utilizzo indoor e outdoor**, **resistente alle lacerazioni** grazie alla sua armatura Rachel Trameur, **SWK6 INK** è il supporto perfetto per qualsiasi progetto di **comunicazione visiva, decorazione e segnaletica**.

- Coefficiente di apertura : 6%
- Compatibile con i metodi di **stampa UV, latex, eco-solvent**
- Resistente all'acqua e alle variazioni igrometriche

> SWK6 INK: TKANINA DO DRUKU

Dzięki **unikalnemu procesowi Graphic** (połączenie specjalistycznego białego koloru do druku i integralnego lakieru wodnego), tkanina **SWK6 INK** zapewnia doskonałe odwzorowanie spektrum kolorów oraz optymalne obustronne utrwalenie farby.

Nadaje się do **użytku wewnątrz i na zewnątrz**, a dzięki swojej bazie opartej na splocie Rachel Trameur, tkanina **SWK6 INK** jest **odporna na rozerwanie** i stanowi doskonałą podstawę dla wszystkich projektów **kommunikacji wizualnej, dekoracji i oznakowania**.

- Współczynnik otwarcia : 6%
- Kompatybilna z metodami **druku UV, latex, eco-solvent**
- Odporna na wodę i zmiany higrometryczne



Stretched ceiling
Plafond tendu



Stretched wall
Mur tendu



Acoustic panel
Panneau acoustique




Screen wall & partition
Clausuras et cloison



Exterior cladding
Habillage extérieur



Vertical awning
Store vertical



Ink

SWK6 7310 300

TECHNICAL CHARACTERISTICS

	Composition		50% High tenacity polyester / 50% PVC
	Finish		Full aqueous varnish on canvas, white graphic print colour - Lowick system
	Weave	ISO 7211-1	Rachel Trameur
	Weight	ISO 3801	300 g/m²
	Thickness	ISO 5084	0.42 mm
	Width / length of rolls	EN 1773	300 cm / 30 lm
	Colour fastness uv outdoor - 1000h	ISO 105 B04	4-5 / 5
	Colour fastness uv indoor	ISO 105 B02	7 / 8
	Fire resistance*	EN 13501-1	Euroclass B s2 d0
		NF P 92 503	M1
		DIN 4102	B1
		UNI 9176	C1
		UNE-EN 13773	Clase 1
	Tensile strength	ISO 13934-1	Ch 220 daN / 5cm - Tr 150 daN / 5cm
	Tear strength	ISO 13937-1	Ch 43 daN - Tr 22 daN
	Stiffness	ISO 2493	Ch 1100 mN - Tr 450 mN
	Temperature of use		-30°C --> +70°C

* Il est de la responsabilité du client de vérifier que les propriétés ignifuges de la toile restent valables après impression - It is the customer's responsibility to check that the fire-resistant properties of the canvas remain valid after printing - Dickson Constant kann keine Verantwortung dafür übernehmen, ob die Stoffe nach dem Bedrucken noch die ursprünglichen Brandschutzeigenschaften aufweisen. Dies zu prüfen, obliegt dem Kunden - Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of de stof na het bedrukken nog altijd zijn brandvertragende eigenschappen heeft - Es responsabilidad del cliente comprobar que las propiedades ignifugas de la lona se conservan después de la impresión - Il cliente è tenuto a verificare, sotto la sua responsabilità, che le proprietà ignifughe della tela rimangono valide anche dopo la stampa - Kunden är ansvarig för att kontrollera att tygets brandsäkra egenskaper finns kvar efter tryckning - Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy właściwości ognioodporne tkaniny utrzymują się po jej zadrukowaniu.



** See general warranty conditions on www.dickson-constant.com



**Acoustic
Absorption**

Absorption acoustique



**Water &
Stain Resistant**

Résiste à l'eau & aux taches



**Fade
resistant**

Résiste aux UV



**Mold
Resistant**

Résiste aux moisissures



**Fire
Resistant**

Résiste au feu



**Tear
Resistant**

Résiste à la déchirure



**Protects from
the UV and Heat**

Protège des UV et de la chaleur



**Easy
Care**

Entretien facile

www.dickson-constant.com

